

Grund-Konzentrat

Концентрат грунтовки глубокого проникновения для наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Специальный концентрат грунтовки глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки, улучшает адгезию. Добавление в строительные растворы повышает их пластичность и устойчивость к воздействию влаги.</p> <p>Все плотные, гладкие поверхности, такие как старые лакокрасочные покрытия или строительные элементы из чистого гипса, должны грунтоваться, в зависимости от характеристик оснований, либо средством Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal, либо средством Caparol-Haftgrund.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ водоразбавляемое, ■ высококонцентрированное, ■ со слабым запахом, ■ чрезвычайно эффективное.
Связующее	Модифицированная, синтетическая дисперсия на акриловой основе.
Упаковка	10 л
Хранение	В прохладном месте, в закрытой упаковке, при температуре выше +5°C.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: прикл. 1,03 г/см³

Применение

Подходящие подложки	Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, с несущей способностью, без разделяющих веществ. Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2-4 недель.
Подготовка подложки	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Подготовка материала	Перед использованием концентрат тщательно перемешать и разбавить. Для нормально впитывающего основания, например на известково-цементные штукатурки, разбавить грунтовочный концентрат в пропорции 1:4 (1 часть концентрата и 4 части воды). Для закрепления впитывающих поверхностей с большой осыпью разбавить в пропорции 1:3. Для грунтования гипсовых оснований и бетона концентрат разбавить в пропорции 1:5. Грунтовочный концентрат Caparol Grund-Konzentrat не использовать в неразбавленном виде.
Разбавление	Разбавляется водой.
Структура покрытия	Грунтовочный концентрат наносить методом «мокрым по мокрому», до полного впитывания.



	<p>В большинстве случаев одного покрытия грунтовкой будет достаточно.</p> <p>Для грунтовки бетона, легкого бетона, поверхностей, обработанных растворами на основе цементосодержащих сухих смесей и шпаклёвочных масс Disbocret, цементных и ангидритовых бесшовных полов, концентрат Caparol Grund-Konzentrat разбавить 2 частями воды. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>
Расход	<p>В зависимости от цели применения, а также впитывающей способности и характеристик основания – значение, лежащее в диапазоне прикл. 50–150 мл/м².</p> <p>Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объекте.</p>
Условия применения	<p>Нижний температурный предел при обработке и сушке: Температура воздуха и основания должна быть +5 °С.</p>
Сушка/время сушки	<p>При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность готова к последующей обработке.</p> <p>При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.</p>
Инструменты	<p>Наилучший результат достигается при нанесении с помощью кисти или щетки, нанося материал густым слоем и втирая его в поверхность. Нанесение валиком или методом безвоздушного распыления (Airless) возможно, но менее пригодно.</p>
Чистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой с мылом сразу после применения.</p>
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	<p>Безвоздушное нанесение (Airless): Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 бар.</p>
Замечание	<p>Концентрат Caparol Grund-Konzentrat не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергаемые водяной нагрузке.</p>

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.</p>
Утилизация	<p>Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как бытовой мусор.</p>
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	<p>Материалы данной категории (кат. А/н): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.</p>
Декларация состава	<p>Дисперсия акрилового сополимера, аддитивы, вода.</p>
Техническая консультация	<p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p>
Центр обслуживания	<p>Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru</p>

Техническая информация 655-1 - Состояние на Апрель 2018

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Faks: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv