

Dupa-grund

Специальное глубоко проникающее грунтовочное средство, укрепляющее старое покрытие, с содержанием растворителя для наружных поверхностей.



Описание продукта

Область применения:

Высококачественное бесцветное специальное грунтовочное средство для фасадных поверхностей, используемое для предварительной обработки критических минеральных подложек, в качестве защитной грунтовки перед последующим нанесением покрытия, для укрепления пористых оштукатуренных и бетонных поверхностей с песчаной осыпью, цементосодержащих строительных растворов Disbocret и паклевочных масс, а также поверхностей с удалёнными механическим способом старыми покрытиями.

Прочные старые покрытия с меловой осыпью укрепляются на поверхности. Старые, непрочные покрытия грунтовка Dupa-grund растворяет, так чтобы они отходили от подложки.

Нельзя применять на теплоизоляционных системах с полистирольной изоляцией и штукатурках с содержанием полистирола.

Свойства продукта:

Укрепляет старое покрытие, очень хорошо укрепляет подложку, обладает высокой проникающей способностью, способен к диффузии, щелочеустойчивый, высыхает бесцветным.

Основа материала:

Синтетическая смола, растворённая в органических растворителях.

Упаковка:

- 5 л
- 10 л

Хранение:

Хранить в прохладном месте без мороза.

Технические характеристики:

Плотность: 0,9 г/см³

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.



Подготовка поверхности:	<p>Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.</p> <p>Применение:</p> <p>Нанормальные и слабо впитывающие поверхности наносится в неразбавленном состоянии. На сильно впитывающие поверхности наносится 2 раза в технике «мокроепо мокрому».</p> <p>Грунтовке должна образовывать закрытую глянцевую плёнку.</p>
Расход:	<p>В зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления 150 – 300 мл/м². Точный расход и степень разбавления определяются пробным путем на объекте.</p>
Условия применения:	<p>Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:</p> <p>Может применяться и при морозе, если поверхность сухая и без льда.</p>
Время сушки:	<p>При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>
Чистка инструментов:	<p>Инструменты:</p> <p>Продукт тщательно втирается в поверхность кистью, устойчивой к воздействию растворителя. Возможно нанесение способом распыления Airless. Нельзя использовать распылители со сжатым воздухом.</p> <p>Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:</p> <p>Угол распыления: 60°.</p> <p>Распылитель: 0,029"</p> <p>Давление распыления: 50-60 бар.</p> <p>Чистка инструментов:</p> <p>После применения рабочие инструменты почистить нитроразбавителем или чистящим средством для кистей.</p>
Указание:	<p>Грунтованные поверхности должны хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой (при 20 °C минимум 24 часа, при более низкой температуре дольше, при необходимости несколько дней), так как закрытый в покрытии растворитель может диффундировать внутрь и вызвать появление запаха впоследствии. Совместимость с другими материалами: Dupa-grund нельзя</p>

смешивать с другими материалами.

Указания

Внимание:

Легковоспламеняется.

Вызывает раздражение органов дыхания. Опасность серьезного повреждения глаз. Длительный или повторный контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин на коже. Пары могут вызывать сонливость и заторможенность. Ядовито для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания. Не курить. Применять только в хорошо проветриваемых областях. Надевать защитные очки / защитную маску для лица. Не вдыхать туман при распылении. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку от продукта. При недостаточной вентиляции надевать защиту для органов дыхания. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 750 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-GF05

Состав:

Поливинилацетатная смола, сольвент-нафта, этанол, этилацетат.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №652 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskon.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>

