

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## ПОКРЫТИЕ INTELLIGENT ASP

### ОПИСАНИЕ

Матовая грунтовка-подслой на водной основе, с высокой кроющей способностью, без резкого запаха. Подходит для внутреннего и наружного применения на большинстве поверхностей. Обладает превосходным сцеплением с давними алкидными покрытиями. Рекомендуется использовать вместе с красками Little Greene на водной основе, предназначенными для внутренних и наружных работ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Матовая (менее 6%)	Время до повторного окрашивания	Минимум 2—3 часа
Расчетная площадь покрытия	14 кв. м на 1 л (в зависимости от пористости и текстуры поверхности)	Объемная доля сухого вещества	38%
Рекомендуемая толщина пленки	30 мкм на слой в сухом состоянии	Цвета	Все цвета из эталонной таблицы Little Greene
Рекомендуемое количество слоев	1 или 2 (по ситуации)	Объем банок	1 литр и 2,5 литра
Время высыхания поверхностного слоя	1—2 часа		

### СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Произведено в соответствии со стандартом качества ISO 9001:2008 и стандартом систем экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Соответствует стандарту BS EN71-3:2013 («Нормативные требования к краскам для игрушек: ограничения на миграцию определенных веществ»). Акт проведения испытаний предоставляется по запросу.

Предельно допустимое содержание летучих органических соединений в этом продукте согласно директиве 2004/42/EC (кат. A/D WB): 130 г/л (2010 г.). Максимальное фактическое содержание летучих органических соединений: 2 г/л.

Продукт прошел испытания согласно французскому стандарту качества воздуха в помещениях № 2011-321 (постановление от апреля 2011 г.) и получил оценку «B».

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Новые деревянные изделия.** При работе с древесиной мягких пород для предотвращения пятен покройте сучки грунтовкой Little Greene Aluminium Wood Primer. Смолистую древесину твердых пород перед нанесением подслоя очистите и обработайте грунтовкой Little Greene Aluminium Wood Primer (подробную информацию см. в соответствующей таблице технических характеристик). Наносить покрытие можно только на древесину влажностью менее 15%. Не окрашивайте влажную древесину: это чревато появлением пузырей и трещин, шелушением и преждевременным износом покрытия.

Сырой дуб перед окрашиванием необходимо выдержать на открытом воздухе в течение минимум 6 месяцев.

**Металл.** Цветные металлы перед нанесением покрытия следует вручную или механически очистить, чтобы удалить возможную поверхностную ржавчину.

**Керамическая плитка и стекло.** Покрытие подходит для керамической плитки и стекла вне душевых комнат и помещений с повышенной влажностью.

**Давнее лакокрасочное покрытие.** Удалите всю растрескавшуюся и отслоившуюся краску. Обезжирьте с помощью подходящего раствора, например сахарного мыла, затем промойте поверхность чистой водой. Чтобы улучшить сцепление и удалить неровности, тщательно зашлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, сглаживая границы участков, где была счищена краска. При необходимости отремонтируйте изделие, зашлифуйте оголенную поверхность и нанесите грунтовку.

**Пластмасса.** Очистите и слегка зашлифуйте, чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью и повысить срок службы покрытия.

**Свежештукатуренные стены.** Финишную шпаклевку перед окрашиванием нужно просушить в течение минимум четырех недель. Нанесите грунтовочный слой, разбавив покрытие чистой водой в объеме 5—25% в зависимости от пористости основы. По краям пройдите кистью, используя покрытие, разбавленное в той же пропорции, чтобы облегчить растекание краски и пропитку поверхности.

**Новые полностью оштукатуренные стены перед окрашиванием** нужно просушить в течение минимум шести месяцев. Этот продукт не подходит для покрытия штукатурки из известняка и других природных материалов. Для окрашивания известковой штукатурки используйте разведенное покрытие Absolute Matt Emulsion (см. таблицу технических характеристик).

**Давно оштукатуренные стены.** Аккуратно протрите поверхность, чтобы удалить пыль и следы цементного молока. Нанесите грунтовочный слой, разбавив покрытие чистой водой в объеме 0—25% в зависимости от пористости основы.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешайте. Не наносите при температуре воздуха ниже 8° C или если во время окрашивания и высыхания наружных поверхностей ожидаются осадки. Чтобы добиться хорошей текучести, наносите щедро, избегая при этом подтеков и наплывов.

**Кисть.** Используйте качественную синтетическую кисть. Выбирайте размер кисти в соответствии с площадью окрашиваемой поверхности. Новые кисти промойте в чистой воде и насухо вытрите чистой безворсовой тканью.

Правовая оговорка. Информация, приведенная в данной таблице технических характеристик, основана на наших знаниях и опыте. Little Greene Paint Company оставляет за собой право вносить изменения в эти данные без предварительного уведомления. Приведенная информация не освобождает покупателя от необходимости провести собственные пробы. Она не является юридической гарантией определенных характеристик или пригодности продукции для конкретных целей. Поскольку условия нанесения и эксплуатации могут находиться вне нашего контроля, то, предоставляя данную информацию, мы не возлагаем на себя никакой ответственности.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England (Англия).

Тел.: 0845 880 5855 (Великобритания) Тел.: +44 161 23 00 880 (международный) Факс: 0845 880 5877 (Великобритания) Факс: +44 161 22 33 208 (международный)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## ПОКРЫТИЕ INTELLIGENT ASP

Не погружайте кисть слишком глубоко, чтобы краска не затекла в обойму. Не перегружайте кисть краской, чтобы избежать капель и брызг. Наносите краску равномерными мазками. Покрывайте поверхность поэтапно, чтобы легко поддерживать мокрый край. Чтобы покрытие было максимально ровным, проведите финальные штрихи в одном направлении. Никогда не заходите кистью на участки, которые уже начали сохнуть.

Валик. Чтобы добиться наилучшего результата на гладкой поверхности, используйте валик из смесовой шерсти с коротким ворсом. Чтобы равномерно и тщательно окрасить текстурную поверхность, выберите валик с более длинным ворсом. Проводите финальные штрихи в одном направлении, поддерживая мокрый край по всей длине. Никогда не заходите валиком на участки, которые уже начали сохнуть, чтобы не появились пятна и проблески.

### Распыление.

#### Традиционное

Разведение: до 40% воды от объема  
Диаметр наконечника: от 1,60 до 2,00 мм (от 62 до 78 мил)  
Давление воздуха: от 0,28 до 0,41 МПа  
(от 40 до 60 фунтов на кв. дюйм)

#### Безвоздушное

Разведение: до 20% воды от объема  
Диаметр наконечника: от 0,28 до 0,54 мм (от 11 до 21 мил)  
Давление у наконечника: от 12,6 до 19,6 МПа  
(от 1800 до 2800 фунтов на кв. дюйм)

### ОЧИЩЕНИЕ

Сразу после завершения окрашивания удалите со всех инструментов остаток краски и промойте их чистой водой. Не храните кисти и валики в воде, так как они впоследствии станут непригодны для нанесения краски.

### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ.

Неиспользованную краску храните в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей. Не допускайте замерзания. После завершения окрашивания плотно закройте банки жестяными крышками.

Срок годности запечатанного продукта при соблюдении указанных условий хранения — не менее двух лет.

### УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА.

Утилизируйте излишки краски, обратившись в лицензированную службу вывоза отходов. Пустые металлические банки можно переработать (у банок емкостью 2,5 литра предварительно снимите пластиковую ручку).

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием обязательно прочтите инструкцию на этикетке. При нанесении и высыхании покрытия интенсивно проветривайте помещение. Подробную информацию см. в паспорте безопасности продукции.

Правовая оговорка. Информация, приведенная в данной таблице технических характеристик, основана на наших знаниях и опыте. Little Greene Paint Company оставляет за собой право вносить изменения в эти данные без предварительного уведомления. Приведенная информация не освобождает покупателя от необходимости провести собственные пробы. Она не является юридической гарантией определенных характеристик или пригодности продукции для конкретных целей. Поскольку условия нанесения и эксплуатации могут находиться вне нашего контроля, то, предоставляя данную информацию, мы не возлагаем на себя никакой ответственности.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England (Англия).

Тел.: 0845 880 5855 (Великобритания) Тел.: +44 161 23 00 880 (международный) Факс: 0845 880 5877 (Великобритания) Факс: +44 161 22 33 208 (международный)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com