

# Caparol Putzgrund

Водоразбавляемая, адгезионная, наполненная, специальная грунтовочная краска для минеральных наружных и внутренних поверхностей с несущей способностью.

Техническая информация G956R NOE.



## Описание продукта

Область применения:

Для нанесения хорошо укрывистых, шероховатых грунтовочных покрытий на обладающие несущей способностью минеральные наружные и внутренние поверхности.

Применяется специально в качестве придающего адгезию предварительного покрытия при последующем нанесении покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, что значительно облегчает нанесение и структурирование этих материалов и повышает производительность на единицу поверхности.

Подходит для систем теплоизоляции Capatect-WDV-System A+B, Capatect-VHF-System (см. таблицу на странице 2). Кроме того, при применении продукта на наружных поверхностях снижается водопоглощающая способность подложки, т.к. вода, проникающая через дефектные участки структурной штукатурки, задерживается грунтовочным слоем.

Caparol Putzgrund применяется, также, в качестве придающего структуру грунтовочного покрытия, при нанесении лазури Capadecor ArteLasur и Capadecor DecoLasur, а также в качестве грунтовочного покрытия при нанесении материалов Capadecor VarioPutz и Capadecor CalcinoDecor.

Свойства продукта:

- атмосфероустойчивый
- водоотталкивающий
- обладает хорошей укрывистостью
- с высокой адгезией
- разбавляется водой
- экологически чистый
- со слабым запахом
- колеруется в системе ColorExpress
- «Не горючий» или «трудно воспламеняемый» в зависимости от структуры



системы Capatect-WDV-System или Capatect-VHF-System

Основа материала:

Связующее: Дисперсия синтетического материала в соответствии с DIN 55945,

Упаковка:

Белый цвет: 8 и 16кг.

Цветовой тон:

Белый

Caparol Putzgrund колеруется максимум 25% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (панее Alpinacolor) или AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

Caparol Putzgrund колеруется в установке ColorExpress во все оттенки цветовых коллекций: от светлых тонов до тонов с коэффициентом яркости 70.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические характеристики:

Плотность: ок. 1,6 г/см<sup>3</sup>.

## Применения

Подготовка поверхности:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка».

Новые минеральные штукатурки и грунтовочные штукатурки в зависимости от времени года и температуры не обрабатывать минимум 2-4 недели.

Способ нанесения:

Финишная штукатурка	цветовой оттенок штукатурки и Putzgrund	Промежуточное покрытие Caparol Putzgrund при армировании с:							
		190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel
готовые к применению	Capatect-Fassadenputz R und K белый	1	1	1	1	4	4	4	1
	цветной	2	2	2	2	2	2	2	2
	AmphiSilan-Fassadenputz R und K белый	1	1	1	1	4	4	4	1
	цветной	2	2	2	2	2	2	2	2
	Syllitol-Fassadenputz R und K белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	1	1	1	3, 4
	цветной	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	2	2	2	3, 4
	Capatect-Faschenputz K10 белый	1	1	1	1	4	4	4	1
цветной	2	2	2	2	2	2	2	2	
Capatect-Fassadenputz Fein белый	1	1	1	1	4	4	4	1	
цветной	1	1	1	1	4	4	4	1	
Capatect-Buntstein-Sockelputz цветной	2	2	2	-	2	2	2	2	
Capatect-CS-Strukturputze белый	-	-	-	-	-	-	-	-	
цветной	-	-	-	-	-	-	-	-	
минеральные декоративные штукатурки	Capatect-Mineral-Leichtputz R und K белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4
	цветной	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4
	Capatect-Mineralputz R und K белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4
	цветной	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4
	Capatect-Modellier- und Spachtelputz белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4
	цветной	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4
Capatect-ArmaReno белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	
Capatect-Feinspachtel белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	
Capatect-Edelkratzputz K40 белый	-	-	3, 4	-	-	-	-	-	
цветной	-	-	3, 4	-	-	-	-	-	

1=	грунтование необходимо
2=	грунтование Caparol Putzgrund, заколерованным в цвет финишной штукатурки
3=	необходимо грунтование при сухой или теплой погоде
4=	необходимо грунтование, если армировочный слой длительное время не подвергался обработке
-=	комбинация не возможна

Разбавление:

Разбавлять только водой.

Структура покрытия:	<p>На наружные грубо пористые поверхности, с лёгкой песчаной осыпью или впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F. На штукатурки с осыпью песка или мелением нанести грунтовочное покрытие Dura-grund. На теплоизоляционные системы AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>На внутренние мягкие гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>На поверхности с водорастворимыми красящимися веществами нанести грунтовочное покрытие Caparol-Filtergrund grob.</p> <p>На нормально впитывающие, обладающие несущей способностью поверхности нанести покрытие без предварительного грунтования.</p> <p>В качестве грунтовочного и промежуточного покрытия продукт разбавляется макс. на 10% водой до получения требуемой консистенции.</p> <p>При последующем нанесении цветных покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями продукт Putzgrund 610 необходимо отколоровать в тон заключительного покрытия.</p> <p>Указания по применению под покрытие Capadecor VarioStone даны в технической информации № 230.</p>
Расход:	<p>На гладкой поверхности ок. 250 – 350 г/м<sup>2</sup> в зависимости от подложки и способа нанесения.</p> <p>На шероховатой поверхности расход соответственно больше.</p> <p>Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.</p>
Условия применения:	<p>Нижний предел температуры при нанесении и сушке: +5°C для окружающего воздуха и подложки.</p>
Время сушки:	<p>При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке.</p> <p>При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.</p>
Чистка инструментов:	<p>Инструменты:</p> <p>Может наноситься кистью и валиком. После применения рабочие инструменты сразу помыть водой.</p>
Указание:	<p>Caparol Putzgrund не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды. При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте достаточную вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматических углеводородов.</p> <p>Совместимость: Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Putzgrund 610 можно смешивать только с колерами CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben или колеровать в системе ColorExpress. Не добавлять другие материалы!</p>

### Указания

Внимание:	<p>Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>При попадании в глаза сразу промыть водой.</p> <p>Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.</p>
-----------	---

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/a): 30 г/лЭтот продукт содержит макс. 10 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-GP01

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обратитесь за консультациями в компанию «ДАВ – Руссланд» или к сотрудникам службы сбыта. Компания «ДАВ – Руссланд» будет рада предоставить консультацию по конкретным условиям на объекте.

### Техническая информация №956 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>