



Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Порошкообразная тонкая шпатлевочная масса для фасадов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Для плоского шпатлевания шероховатых и неровных грунтованных покрытий, улучшения поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, выравнивания кирпичных кладок поробетона и бетона. Применяется для затирки гладких фасадных поверхностей. Максимальная толщина слоя: при шпатлевке поверхности 0-5 мм.
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ▪ гидрофобен ▪ погодоустойчив ▪ не слеживается ▪ не набухает ▪ легкий в обработке ▪ высокая адгезионность к поверхности подложки ▪ сухая затирка ▪ «вытягивается» на ноль ▪ максимальный размер зерна 0,2 мм ▪ плотность застывшей смеси ок. 1,4 кг/дм³ ▪ плотность свежеразведенной смеси 1,7 кг/дм³.
Основа материала	Минеральное связующее с добавлением искусственной смолы.
Упаковка	Мешок 25 кг
Цвет	Природно-белый.
Хранение	Хранить в сухом месте - как материалы, содержащие цемент и известь, защищать от влаги.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки	Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ
Подготовка поверхности	<p>Сильно впитывающие подложки намочить. Неравномерно впитывающие, имеющие осепь песка и мягкие минеральные подложки грунтовать Syllitol Konzentrat, разбавленным 2:1 водой. Окрашенные подложки очистить и прогрунтовать Caparol Putzgrund. Гладкий бетон, а также бетон с несущим старым покрытием грунтовать Caparol-Putzgrund. Необработанный шероховатый бетон можно непосредственно шпатлевать после очистки и увлажнения.</p> <p>Пропорция смеси: Мешок 25 кг фасадной шпатлевки Capalith Fassaden-Feinspachtel P размешать без образования комков с 6-7 л воды и дать настояться 5 мин</p> <p>Жизнеспособность готовой шпатлевки: Ок. 2,5 ч, при +20°C и 65% влажности воздуха. Не готовить материал больше, чем можно использовать за это время.</p>
Способ нанесения	Кельмой. После выравнивания и непродолжительного схватывания затереть губчатой кельмой или выровнять гладильной кельмой из нержавеющей стали.
Структура покрытия	Дальнейшая обработка: Фасадная шпатлевка Capalith Fassaden-Feinspachtel P может перекрашиваться примерно через 7 дней при нормальных атмосферных условиях (без осадков).

Техническая информация № cp710g по состоянию на Февраль 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: www.caparol.de
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

	<p>Полное отвердевание наступает примерно через 28 дней. Перед дальнейшей обработкой места шпатлевки, в зависимости от системы применяемых материалов, загрунтовать грунтовкой Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe грунтовочной краской AmphiSilan или Sylitol-Minera. Зашпатлеванные по всей поверхности стены могут быть покрашены как обычная известково-цементная штукатурка разведенной краской. Учитывать пункт "Внимание" данной технической информации. Места дефектов перед дальнейшей обработкой флуатировать и промыть. Следует учесть, что наносить флуат нужно на 1-2 ширины щетки шире чем места ремонта. При многочисленных местах ремонта флуатировать всю поверхность, и старую и новую штукатурку. На штукатурки на основе искусственной смолы грунтование выполняется Caparol Putzgrund, а для силикатных штукатурок - материалом Sylitol-Minera.</p> <p>Внимание: Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение. При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей обработкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Capagrund Universal Горизонтальные поверхности, покрытые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.</p>
Расход	Ок. 1400-1500 г/м ² /мм сухого материала в зависимости от шероховатости поверхности. Оптимальная толщина покрытия 1-4 мм. Макс. толщина 5 мм за проход, вытягивается на "ноль".
Условия применения	Минимальная температура обработки: + 5°C для окружающего воздуха и подложки.
Указание	На Caparol Fassaden-Feinspachtel P нельзя наносить грунтовки, содержащие растворители!
УКАЗАНИЯ	
Внимание	<p>Не допускать попадания в детские руки, Capalith Fassaden-Feinspachtel P содержит цемент, а также гидроксид кальция и поэтому реагирует как щелочь. Глаза и кожу необходимо защищать. Капли материала немедленно и основательно промывать водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Более подробную информацию смотрите в листах безопасности.</p> <p>Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение. При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей обработкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Capagrund Universal Горизонтальные поверхности, покрываемые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.</p>
Утилизация	Отдавать в утилизацию только мешки без остатков материала. Отвердевший материал утилизировать как строительный мусор.
Состав	Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.
Техническая консультация	<p>В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.</p> <p>Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к техническим сотрудникам CAPAROL в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.</p>
Сервисный центр	<p>Телефон 0 61 54 /71 17 10</p> <p>Факс 0 61 54 /71 17 11</p> <p>Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de</p>

Техническая информация № cp710g по состоянию на Февраль 2015

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу. Убедитесь в актуальности данной редакции на сайте www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71 13 51 · Internet: www.caparol.de
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88