

PremiumClean

Краска для нанесения высоко устойчивых к чистке покрытий на внутренние поверхности, подвергающихся нагрузкам.



Описание продукта

Область применения:

Для нанесения высоко устойчивых к чистке и невосприимчивых к грязи настенных и потолочных покрытий на любые внутренние поверхности.

Идеально подходит для областей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам и нуждающихся в регулярной чистке. Несмотря на матовую поверхность, обычные бытовые загрязнения очень легко удаляются.

Краска PremiumClean устойчива к водным средствам дезинфекции, она подходит для применения в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, например, в больницах, домах престарелых, частных врачебных кабинетах и т.п. Краска также может применяться в торговых комплексах, гостиницах, ресторанах, офисах, школах, детских садах и других учреждениях, а также в частном жилом секторе, особенно в областях, подверженных сильному загрязнению.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистой, со слабым запахом
- невосприимчив к загрязнению
- высокая способность к чистке
- не содержит веществ, активно способствующих потускнению
- способность к диффузии
- устойчивость к водным дезинфекционным и бытовым чистящим средствам

Основа материала:

Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.

Упаковка:

- Стандарт, может колероваться в системе ColorExpress: 5 л и 12,5 л
- ColorExpress: 5 л и 12,5 л

Цветовой тон:

Белый.

Краска PremiumClean колеруется самостоятельно с помощью добавления макс. 10% колеров Caparol ColorVollton- und Abtönfarben или AVA - AmphibolinVollton- und Abtönfarben. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание



различий цветового тона. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.

PremiumClean колеруется автоматически в системе ColorExpress во все ходовые оттенки цветовой коллекции с коэффициентом яркости до 40.

PremiumClean может использоваться при нанесении темных и сочных цветовых тонов.

Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На прикасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца:

- Тускло-матовая (согласно DIN EN 13 300).
- В зависимости от угла зрения поверхность может казаться более глянцевой.

Хранение:

В прохладном месте, не на морозе.

Технические характеристики:

- Характеристики в соответствии с DIN EN 13 300:
- При колеровании возможно небольшое отклонение от указанных технических характеристик.
- Класс мокрого истирания: класс 1, соответствует устойчивости к истиранию по DIN 53778
- Контрастность: укрывистость класс 2 при расходе 7 м²/л или 140 мл/м²
- Максимальная величина зерна: мелкая (< 100 мкм)
- Плотность: ок. 1,34 г/см³

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка поверхности:

Штукатурки растворной группы PII и PIII:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без предварительной обработки.

На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные граты.

Закрепить мягкую гипсовую шпаклевку с помощью Caparol-Tiefgrund TB.

Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется

грунтовочное покрытие, выполняемое с помощью грунтовок Caparol AquaSperrgrund. (См. инструкцию BFS № 12).

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

Пористый бетон:

Нанести грунтовочный слой Caparplex, разбавленный водой в пропорции 1:3.

Кладка из кирпича и силикатного кирпича:

Наносить покрытие без предварительной обработки.

Покрытия с несущей способностью:

На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки.

Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Покрытия, утратившие несущую способность:

Удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия, выполненные клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:

Окраска производится без предварительной обработки.

Непрочно держащиеся обои:

Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

Заплесневевшие поверхности:

Удалить плесень путем влажной чистки. Промыть поверхности с помощью материалов Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочное покрытие наносится в соответствии с типом и свойствами подложки.

На сильно повреждённые поверхности необходимо нанести заключительное покрытие Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями предписания (например, предписание по работе с биоматериалами и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:

Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с

добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания.
Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund.
На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-inn №1.

Деревянные материалы:

Покрывать водоразбавимыми, экологически безопасными дисперсионными лаками Caparolyl.

Мелкие дефекты:

Выровнять поверхность, используя шпаклёвку Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или распылителем.

Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:

Угол распыления: 40- 50°.

Распылитель: 0,017 - 0,019"

Давление распыления: 140- 160 бар

Рабочие инструменты после применения промыть водой.

Структура покрытия:

Нанести густой равномерный слой краской PremiumClean в неразбавленном состоянии или разбавить макс. 5% воды. При нанесении на контрастные поверхности или поверхности, подвергающиеся воздействию скользящего света, сначала нанести грунтовочный слой краской, разбавленной макс. 5% воды. На поверхности с различной впитывающей способностью нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Расход:

Около 140 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 оС для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам чистке примерно через 14 дней. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Указание:

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём. Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, подвергающейся воздействию скользящего света, может потребоваться нанесение второго слоя. При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать и просеять. При применении продукта Caparol-Tiefgrund ТВ в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger без ароматов со слабым запахом. Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию № 25). Использование средств дезинфекции на основе фенола может привести к пожелтению поверхности.

Указания

Внимание: Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании использовать фильтр от пыли P2. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Во время работы с материалом следует избегать еды, питья и курения. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация: Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых красок/ лаков, отвердевшие остатки утилизируются как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС: для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки: M-DF01

Состав: Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, воск, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация: Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №1278 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>