

Caparol-Haftgrund

Адгезионная грунтовка для дисперсионных красок и дисперсионных силикатных красок, для внутренних работ. Минимальные эмиссии, без растворителей. Техническая информация G658R NOE.



Описание продукта

Область применения:

Специальная грунтовочная краска, с белыми пигментами, для кроющих грунтовочных покрытий в помещениях, наносимая перед финишными покрытиями на основе синтетических дисперсионных красок или дисперсионных силикатных красок.

Предварительное покрытие, для увеличения сцепления с подложкой, наносимое на гладкие несущие основания, например, на гипсовые плиты (GK), бетон, гипсовые и финишные штукатурки растворных групп P IV и P V, а также гипсокартонные панели. Предназначено для использования в качестве грунтовочных покрытий, с увеличенной адгезией, перед оклеиванием обоями всех видов, на гладких, слабо впитывающих основаниях.

Свойства продукта:

- Легко обрабатывается, водоразбавляемая, экологически чистая, со слабым запахом;
- со способностью к диффузии, sd-значение 0,03 м (за счет колеровки возможны отклонения от технических характеристик);
- высокая адгезия к основанию;
- выравнивание впитывающей способности;
- хорошая укрывистость;
- грунтовка для последующего нанесения дисперсионных силикатных красок на основания, не поддающиеся окремнению.

Основа материала:

Связующее: Модифицированная синтетическая дисперсия по стандарту DIN 55945.

Упаковка:

- Стандартная продукция: 5 л, 12,5 л
- Caparol-Haftgrund Airfix: 25 , 120 л

Цветовой тон:

Белого цвета.
Caparol-Haftgrund колеруется с макс. 25% полнотоновыми и колеровочными красками
CaparolColor или AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.



Saparol-Haftgrund колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все ходовые коллекции оттенков, в светлых тонах примерно до индекса светлости 70.

Хранение: В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические характеристики: Плотность: прил. 1,7 г/см³

Применения

Подходящие подложки:	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка поверхности:	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Способ нанесения:	Разбавление: Разбавляется исключительно водой.
Структура покрытия:	В неразбавленном виде. Настройка осуществляется на консистенцию для обработки, максимум с 5 % воды или CaraSol LF.
Расход:	На гладких поверхностях 150–200мл/м ² . На шероховатых основаниях расход будет соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Условия применения:	Нижний температурный предел при обработке и сушке: Температура воздуха и основания должна быть +8 °С.
Время сушки:	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к последующей обработке. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Чистка инструментов:	Инструменты: Валиком (ворс: 14 – 16 мм), кистью или распылителем. Чистка инструментов: После применения инструменты промыть водой. Нанесение безвоздушным методом (Airless) Угол напыления: 50° Форсунка: 0,023–0,025" Давление при распылении 150 – 180 бар Пистолет-распылитель должен быть оснащен грубым дисперсионным фильтром (зеленым). При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.
Указание:	Совместимость: Чтобы обеспечить специальные характеристики, адгезионная грунтовка Saparol-Haftgrund смешивается только с полнотоновыми и колеровочными красками SaparolColor или полнотоновыми и колеровочными красками AVA – Amphicolor. Не добавлять никаких других материалов.

Указания

Внимание:	Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности вещества.
-----------	--

Дополнительные сведения:	Сертификаты: Применение адгезионной грунтовки для внутренних работ, не вызывающее сомнений, было оценено Фраунhoferским институтом им. Вильгельма Клаудитца (WKI), результатом чего стало присвоение продукту знака качества „Испытан на содержание вредных веществ“ Союза работников технического надзора (ФРГ). Заключение о безвредности продукта можно получить по требованию.
Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:	Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.
Состав:	Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, силикаты, вода, добавки, консервант.
Техническая консультация:	Телефон 0 61 54/71 17 10 Факс 0 6154 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №658 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Дав - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>