

# AmphiSilan-Plus

Капиллярно-гидрофобная, минерально-матовая фасадная краска на основе силиконовой смолы.



## Описание продукта

Область применения:

Специальное сочетание силиконовых связующих, наполнителей и пигментов для долговечных, чистых фасадов. Краска концепции чистых фасадов "Caparol Clean Concept".

Специальная комбинация силиконовых смол обеспечивает получение отлично водоотталкивающих и открытых для диффузии водного пара фасадных покрытий. Краска предназначена для нанесения на штукатурки и минеральные поверхности, а также для обновляющих покрытий на прочных силикатных и матовых дисперсионных красках, на штукатурках на основе синтетической смолы и на теплоизоляционных композиционных системах.

AmphiSilan-Plus объединяет в себе преимущества вододисперсионных красок и классических силикатных красок. Эти свойства позволяют использовать AmphiSilan-Plus также на охраняемых исторических объектах и на штукатурке с большим содержанием извести.

Свойства продукта:

- Нетермопластичная
- с низкими внутренними напряжениями
- не образует пленку
- микропористая
- пропускает CO<sub>2</sub>
- устойчивая к воздействию агрессивных загрязняющих воздух веществ
- высокая степень водоотталкивания благодаря капиллярной гидрофобии
- хорошая укрывистость
- снижает склонность фасадов к загрязнению

Основа материала:

Связующее: эмульсия силиконовой смолы.

Упаковка:

- 2,5 л
- 5 л
- 10 л

Цветовой тон:

База 1: белый



База 3: прозрачный

AmphiSilan-Plus колеруется машинным способом по системе ColorExpress во многие тона из известных на рынке цветовых коллекций. AmphiSilan-Plus (база 1) может быть также колерована вручную с помощью красок AmphiSilan Voll- und Abtönfarbe. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном колеровании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные колерованные партии между собой.

При покупке 100 л и более краски одного цветового оттенка по заявке потребителя возможно также поставка колерованного продукта прямо с завода.

Яркие интенсивные оттенки иногда имеют низкую укрывистость. Поэтому при использовании таких оттенков рекомендуется предварительно нанести промежуточный кроющий слой сопоставимого пастельного оттенка на основе белой краски. Может потребоваться второй промежуточный слой.

Замечание

При колеровке возможны незначительные отклонения в технических параметрах

Степень глянца: матовая, G3

Хранение: В прохладном месте, но не на морозе

Технические характеристики:

- максимальная величина зерна: < 100 мкм, S1
- плотность: ок. 1,5 г/см<sup>3</sup>
- толщина сухого слоя: 100-200 мкм, E3
- коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха Sd H<sub>2</sub>O: Sd:< 0,14 м (высокий), V1
- водопроницаемость (w): коэффициент w<= 0,1 ((кг/(м<sup>2</sup>\*ч0,5)) (низкий), W3
- согласно DIN EN 1062:

Дополнительные продукты:

- грунтовка AmphiSilan-Tiefgrund LF
- грунтовка AmphiSilan-Putzfestiger
- грунтовочная краска AmphiSilan-Grundierfarbe
- AmphiSilan-Compact
- полнотонные краски AmphiSilan-Volltonfarben

## Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Подготовка поверхности:

Новые и существующие неповрежденные теплоизоляционные системы с покрытием штукатуркой на основе синтетической, силиконовой смолы, силикатной, известковой (P Ic) и известково-цементной (P II) штукатуркой:

Произвести влажную чистку старой штукатурки подходящим способом. При чистке струями воды под напором температура не должна превышать 60 °C, а давление – 60 бар. После очистки подождать, пока основание хорошо высохнет. Выполнить покрытие материалами AmphiSilan в соответствии с типом верхнего слоя штукатурки и следующими данными основания.

Штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III или силикатные штукатурки:

Покрывать новые штукатурки по прошествии достаточного времени высыхания, как правило, 2 недели при температуре около 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, например, при дожде или ветре, время высыхания штукатурного слоя увеличивается соответствующим образом. При нанесении дополнительного грунтовочного покрытия SaraGrund Universal снижается риск известковых высолов при использовании штукатурки с повышенной

щелочностью группы P Ic, P II и P III, так что покрытие можно наносить уже через 7 дней.

Старая штукатурка:

Штукатурка в подштукатуриваемых местах должна хорошо затвердеть и высохнуть. На крупнопористую, впитывающую влагу штукатурку с легкой осыпью песка нанести глубокую грунтовку AmphiSilan-Tiefgrund LF. На мелящуюся штукатурку с сильной осыпью песка нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Старые силикатные краски:

Прочно держащиеся покрытия очистить механическим способом или при помощи струи воды под напором с соблюдением предписаний закона. Непрочно держащиеся, разрушенные покрытия удалить путем соскабливания, шлифования, соскребания. Нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Несущие покрытия штукатуркой на основе синтетической и силиконовой смол:

Очистить старую штукатурку подходящим способом. При мокрой чистке подождать, пока поверхности хорошо высохнут, прежде чем приступать к последующей обработке. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundierfarbe или укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. Новую штукатурку на основе синтетической или силиконовой смолы покрывать без предварительной обработки. Минеральная структурная штукатурка покрывается грунтовкой AmphiSilanGrundierfarbe.

Несущие покрытия вододисперсионными красками:

Придать шероховатость слегка глянцевым покрытиям. Загрязненные мелящиеся старые покрытия очистить при помощи струи воды под напором с соблюдением предписаний закона. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundierfarbe. При другом типе чистки (промывание, чистка щеткой, опрыскивание) нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Ненесущие покрытия эмалевыми, вододисперсионными красками или штукатуркой на основе синтетической смолы:

Удалить без остатка подходящим способом, например, механическим способом или путем травления с последующей очисткой посредством струи воды под большим напором с соблюдением предписаний закона. Нанести грунтовку AmphiSilan-Grundierfarbe. На мелящиеся впитывающие влагу поверхности с осыпью песка нанести укрепляющую штукатурку AmphiSilanPutzfestiger. Для промежуточного покрытия использовать AmphiSilan-Compact.

Кирпичная облицовочная кладка:

Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень или клинкер без посторонних включений. Кирпичная кладка не должна иметь трещин по швам и высолов. Нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. Если после нанесения промежуточного слоя AmphiSilan-Plus или AmphiSilan-Compact наблюдается побурение, для финишного покрытия использовать Duparol.

Кладка из силикатного кирпича:

Для окрашивания пригоден только морозостойкий облицовочный камень без пигментных посторонних включений, например песка или глины. Швы не должны иметь трещин. Очистить мелящиеся поверхности. Высолы удалены после высыхания при помощи щетки. Нанести глубокую грунтовку AmphiSilan-Tiefgrund LF. Для промежуточного покрытия использовать AmphiSilan-

Compact.

Поверхности, пораженные грибком или водорослями:

Нанести специальную краску ThermoSan с фунгицидными и альгицидными добавками.

Поверхности с высолами:

Высолы удались после высыхания при помощи щетки. Нанести укрепляющую грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger. При нанесении покрытия на поверхности с высолами нельзя гарантировать длительную адгезию и отсутствие повторных высолов.

Основания с небольшими дефектами:

Мелкие дефекты устранить при помощи фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel. Серьезные дефекты до 20 мм предпочтительно устранять при помощи восстановительной шпатлевки Histolith-Renovierspachtel. Нанести грунтовку на зашпатлеванные участки.

Способ нанесения:

Наносить кистью, валиком или безвоздушным напылением.

Структура покрытия:

Грунтовка и нанесение промежуточного покрытия при помощи средства AmphiSilan-Plus, разбавленную макс. 10 % воды. При использовании на шероховатых основаниях в зависимости от структуры и впитывающей способности средство для промежуточного и финишного покрытия необходимо разбавить немного сильнее и хорошо распределить его по поверхности. Степень разбавления определяется путем пробного нанесения.

Для выравнивания неравномерно счищенной штукатурки и заделывания небольших трещин в штукатурке нанести промежуточное покрытие, используя средство AmphiSilan-Compact, разбавленное макс. 5 – 10 % воды.

Для верхнего слоя использовать AmphiSilan-Plus, разбавленную макс. 5 – 10% воды. В частности, при интенсивных оттенках для получения поверхности без отличий в цветовом тоне разбавить средство для финишного покрытия 10% воды. Промежуток времени между нанесением слоев должен составлять мин. 12 часов.

Расход:

Для покраски гладкой поверхности требуется ок. 150–200 мл/м<sup>2</sup>. На покраску шероховатых поверхностей расходуется соответствующим образом больше краски. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

Условия применения:

Нижний температурный предел при нанесении и сушке: +5 °C для окружающего воздуха и основания.

Время сушки:

Возможность покрытия краской через 12 ч. Полное высыхание через 2 – 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Чистка инструментов:

После применения промыть инструменты водой.

Указание:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков покрывать большие поверхности методом «мокрый по мокрому» за один проход. При безвоздушном распылении «Airless» краску хорошо перемешать и пропустить через сетчатый фильтр. Не использовать для покрытия горизонтальных поверхностей, находящихся под нагрузкой воды. Для фасадов, которые ввиду специфических условий объекта или по причине естественных атмосферных воздействий в большей степени, нежели обычно, подвержены воздействию влаги, существует повышенный риск поражения грибками и водорослями. Поэтому для таких поверхностей мы рекомендуем наш специальный продукт ThermoSan. В нем содержатся действующие вещества, которые замедляют

рост грибков и водорослей. При использовании темных оттенков механические нагрузки могут привести к появлению светлых полос. Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок. При плотных холодных основаниях или при медленном высыхании в связи с погодными условиями по причине воздействия влаги (дождь, иней, туман) вспомогательные вещества на поверхности покрытия могут образовывать желтовато-прозрачные, слегка блестящие и клейкие следы. Эти вспомогательные вещества являются растворимыми в воде и удаляются самостоятельно при промывании достаточным количеством воды, например, после нескольких ливней. Это не оказывает негативного влияния на качество высохшего покрытия. Если все же требуется непосредственная переделка, предварительно увлажнить потеки/вспомогательные вещества и смыть их без остатка спустя непродолжительное время. Затем нанести дополнительную грунтовку, используя CapaGrund Universal. При нанесении покрытия при подходящих климатических условиях такие потеки не появляются. Проявление следов ремонта на поверхности зависит от многих факторов, поэтому их нельзя избежать. Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Не смешивать материалы AmphiSilan с другими лакокрасочными материалами, в частности, полнотонными красками на вододисперсионной или силикатной основе или колеровочными концентратами.

## Указания

Внимание:

При длительном присутствии в водоемах может оказывать вредные воздействия на водные организмы. Хранить в местах, недоступных детям. При попадании в глаза тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно смыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию/водоемы или в почву. Защитить глаза и кожу от попадания брызг краски. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу, так как краска может нарушить кишечную флору. Наносить только кистью или валиком. Более подробную информацию см. в паспорте безопасности.

Утилизация:

На вторичную переработку передавать только пустую тару. Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы краски на водной основе, высохшие остатки материала – как высохшую краску или бытовой мусор.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

Для продуктов данной категории А/с: 40 г/л с (2010 года). Этот продукт содержит макс. 20 г/л ЛОС.

Код продукта Краски и лаки:

M-SF01 F

Состав:

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Техническая информация №145-1 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для

# Техническая информация №145-1

---

конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

**ООО «ДАВ - Руссланд»** · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

**ИЧП «Диском»** · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

**ДП «Капарол Украина»** · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

**DAW Geschäftsbereich Berlin** · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>

---