

Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Декоративная шпатлевочная масса с металлическим оттенком для внутренних работ.



Описание продукта

Область применения:	<p>Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпатлевочная масса с металлическим оттенком для индивидуального декоративного оформления внутренних стен и потолков.</p> <p>Для внутренней высококачественной декоративной отделки отелей, кафетерий, ресторанов, офисов, врачебных кабинетов, квартир, помещений в клиниках и т. д..</p>
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ экологически безопасный, ▪ не содержит растворителей и смягчителей ▪ разбавляется водой ▪ способен к диффузии ▪ прост в применении ▪ выдерживает высокие нагрузки
Основа материала:	Связующее: Органическое связующее на основе полимерной смолы.
Упаковка:	2,5 л
Цветовой тон:	<p>Серебряный – база, золотой – база.</p> <p>Шпатлевочная масса Capadecor StuccoDecor DI PERLA колеруется автоматически в установке ColorExpress примерно в 73 цветовых тона (55 тонов для серебряной базы, 18 тонов для золотой базы).</p> <p>При колеровании вручную необходимо смешать требуемое количество шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. Базу можно использовать только в колерованном виде.</p>
Степень глянца:	Шелковисто-гляnceвая.
Хранение:	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке минимум 2 года.



Технические характеристики:

- Мокрое истирание: класс 2
- Величина зерна: мелкая
- Плотность: ок. 1,0 г/см³

Дополнительные продукты:

CapaGrund Universal

Применения

Подходящие подложки:

Любые традиционные минеральные подложки (старые штукатурки, бетон, кирпичная кладка), гипсокартон, твердые древесноволокнистые плиты, сборные строительные элементы, прочные старые покрытия.

Подготовка поверхности:

Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью. Предварительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния (например, с использованием материалов Akkordspachtel mittel или fein), чтобы не было неровностей, дыр или усадочных раковин. Затем необходимо покрыть поверхность материалом CapaGrund Universal в соответствии с техническими указаниями без структуры с цветовым тоном, согласованным с тоном последующего покрытия.

Штукатурки растворных групп P I, P II, P III:

Прочные нормально впитывающие штукатурки предварительно обработать материалом CapaGrund Universal.

На впитывающие штукатурки с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочный слой CapaSol LF.

На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой, удалить пыль. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

Гипсовые строительные плиты, гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлевки укрепить с помощью материала CapaSol LF.

На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На плиты с водорастворимыми и окрашивающимися веществами нанести грунтовочный слой материалом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

На сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

Покрытия с несущей способностью:

Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной обработки.

Глянцевым поверхностям и лаковым покрытиям придать шероховатость, нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

Покрытия без несущей способности:

Полностью удалить покрытия лаками, дисперсионными красками и

штукатурками на основе искусственных смол, не обладающие несущей способностью.

Для грубо пористых, впитывающих поверхностей или поверхностей с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой CapaSol LF.

Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом, очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilanPutzfestiger.

Покрытия клеевыми красками:

Основательно смыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilanPutzfestiger.

Грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои, непрочные обои:

Удалить полностью. Смыть остатки клейстера и бумаги. Нанести грунтовочный слой CaparolTiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:

Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть.

Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой материалом Caparol AquaSperrgrund.

Дефектные участки:

После соответствующей подготовки исправить дефектные участки с помощью шпаклевки Caparol-Akkordspachtel и при необходимости нанести грунтовочный слой.

Внимание:

При применении материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях рекомендуется применять материал AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом без содержания ароматических соединений.

Способ нанесения:

Необходимо сначала загрунтовать подложку материалом CapaGrund Universal в цветном тоне заключительного покрытия. Для нанесения материала требуется специальный инструмент (венецианская кельма). Как правило, для получения полностью готового покрытия требуется два рабочих приема.

Структура покрытия:

1 рабочий этап:

Равномерно нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA желаемого цветового тона, разбавленную водой ок. 20%, на подготовленную поверхность с помощью валика из мохера с коротким ворсом. Расход материала ок. 40 мл/м².

2 рабочий этап:

Нанести шпатлевочную массу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без разбавления того же цветового тона венецианской кельмой до полного покрытия, после короткого времени выветривания обработать / структурировать поверхность с помощью той же кельмы. При этом получается характерная бархатистая поверхность. Расход материала Capadecor StuccoDecor DI PERLA ок. 80 мл/м².

Внимание:

Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокрое помокрому» без перерывов. На применение материала оказывают влияние сквозняки и теплые подложки.

Расход:

ок. 120 – 150 мл/м² для готового покрытия.
Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 оС для материала, подложки и циркуляционного воздуха. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Время сушки:

ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов:

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указания

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза.

Дополнительные сведения:

см. в паспорте безопасности

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для категории данных продуктов (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Состав:

Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация №010 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>

